

Solution Styrène Butadiène Rubber (SSBR)	Grade	Styrène (%)	Vinyl (%)	Viscosité ML (1+4) 100°C	Huile - phr
EUOPRENE®	SOL B 1205	26		50	-
EUOPRENE®	SOL R 72614	25	64	55	37,5 TDAE
EUOPRENE®	SOL R C2525	26	24	54	-